

EPOXY PRIMER, WHITE

Mã sản phẩm: 1002

Loại sơn	Sơn Epoxy hai thành phần, được chế tạo từ nhựa Epoxy và chất đóng rắn, kết hợp với bột màu titanium dioxide (TiO ₂) cùng các phụ gia chọn lọc khác.																				
Sử dụng	Dùng làm sơn lót cho tường xi măng hoặc lớp sơn lót cho thiết bị cơ khí.																				
Đặc tính	1. Màng sơn cứng rắn nhưng linh hoạt, độ bám dính cao. 2. Kháng nước và nước biển rất tốt. 3. Kháng dầu, dung môi và hóa chất xuất sắc. 4. Chống mài mòn cực kỳ tốt. 5. Có khả năng làm phẳng bề mặt xi măng thô ráp.																				
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Trắng.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ.</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 100 μm Khô: 40 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>38.0 m²/Gal 10.0 m²/L 7.76 m²/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td>: Sơn phủ : • PU Coating. • Epoxy Topcoat. • Chlorinated Rubber Paint. • Vinyl.</td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: ≥ 1.45 Kg/L (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: ≥ 5 m²/L (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 70 – 90 KU (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Chịu nhiệt</td><td>: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.</td></tr> </table>	Màu sắc	: Trắng.	Độ bóng	: Mờ.	Hàm lượng rắn	: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 100 μm Khô: 40 μm.	Độ che phủ lý thuyết:	38.0 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.76 m ² /Kg.	Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • PU Coating. • Epoxy Topcoat. • Chlorinated Rubber Paint. • Vinyl.	Tỷ trọng	: ≥ 1.45 Kg/L (hỗn hợp).	Độ che phủ	: ≥ 5 m ² /L (hỗn hợp).	Độ nhớt (25°C)	: 70 – 90 KU (hỗn hợp).	Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.
Màu sắc	: Trắng.																				
Độ bóng	: Mờ.																				
Hàm lượng rắn	: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi).																				
Độ dày màng sơn	: Ướt: 100 μm Khô: 40 μm.																				
Độ che phủ lý thuyết:	38.0 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.76 m ² /Kg.																				
Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • PU Coating. • Epoxy Topcoat. • Chlorinated Rubber Paint. • Vinyl.																				
Tỷ trọng	: ≥ 1.45 Kg/L (hỗn hợp).																				
Độ che phủ	: ≥ 5 m ² /L (hỗn hợp).																				
Độ nhớt (25°C)	: 70 – 90 KU (hỗn hợp).																				
Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.																				
Hỗn hợp - Dung môi	No.1005 Epoxy Thinner (SP-12). <table> <tr> <td>Tỷ lệ pha loãng</td><td>: 5-10% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).</td></tr> <tr> <td>Tỷ lệ hỗn hợp</td><td>: Chất chính : Chất đông cứng = 92 : 8 (theo trọng lượng).</td></tr> <tr> <td>Thời gian sử dụng</td><td>: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).</td></tr> </table>	Tỷ lệ pha loãng	: 5-10% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).	Tỷ lệ hỗn hợp	: Chất chính : Chất đông cứng = 92 : 8 (theo trọng lượng).	Thời gian sử dụng	: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).														
Tỷ lệ pha loãng	: 5-10% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).																				
Tỷ lệ hỗn hợp	: Chất chính : Chất đông cứng = 92 : 8 (theo trọng lượng).																				
Thời gian sử dụng	: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).																				
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ, lăn.																				
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1.5 giờ Khô cứng: 6 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).																				
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 8 giờ Tối đa 60 ngày (25°C).																				
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.																				
Lưu ý thi công	1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều hợp chất, sau đó nên để yên 10–20 phút trước khi sử dụng. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn. 3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối > 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn. 4. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng. 5. Khi thi công trong bồn, bể hoặc khoang kín, cần đảm bảo thông gió đầy đủ. 6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																				

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)