

EPOXY ZINC CHROMATE PRIMER

Mã sản phẩm: 1008 (EP-09)

Loại sơn	Là sơn lót Epoxy hai thành phần, được chế tạo từ nhựa Epoxy và chất đông cứng, phối hợp với bột màu kẽm cromat để tạo thành sơn lót chống rỉ.																						
Sử dụng	Dùng làm sơn lót chống ăn mòn và chống rỉ cho các kết cấu thép, cầu, bồn chứa, thiết bị nhà máy và các bề mặt kim loại không chứa sắt.																						
Đặc tính	1. Màng sơn chắc, độ bám dính cao. 2. Khả năng chống nước biển, nước ngọt và ăn mòn vượt trội. 3. Chống dầu và hóa chất rất tốt. 4. Khả năng chịu mài mòn xuất sắc.																						
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Vàng.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ.</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 65\%$ (hỗn hợp, không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 90 μm Khô: 45 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>42.0 m²/Gal 11.1 m²/L 8.2 m²/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td> <table> <tr> <td>Sơn lót</td><td>: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).</td></tr> <tr> <td>Sơn phủ</td><td>: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: ≥ 6 m²/L.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 65 – 85 KU (hỗn hợp).</td></tr> </table>	Màu sắc	: Vàng.	Độ bóng	: Mờ.	Hàm lượng rắn	: $\geq 65\%$ (hỗn hợp, không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 90 μm Khô: 45 μm .	Độ che phủ lý thuyết:	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 8.2 m ² /Kg.	Hệ sơn đề nghị	<table> <tr> <td>Sơn lót</td><td>: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).</td></tr> <tr> <td>Sơn phủ</td><td>: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.</td></tr> </table>	Sơn lót	: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).	Sơn phủ	: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.	Tỷ trọng	: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp).	Độ che phủ	: ≥ 6 m ² /L.	Độ nhớt (25°C)	: 65 – 85 KU (hỗn hợp).
Màu sắc	: Vàng.																						
Độ bóng	: Mờ.																						
Hàm lượng rắn	: $\geq 65\%$ (hỗn hợp, không bay hơi).																						
Độ dày màng sơn	: Ướt: 90 μm Khô: 45 μm .																						
Độ che phủ lý thuyết:	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 8.2 m ² /Kg.																						
Hệ sơn đề nghị	<table> <tr> <td>Sơn lót</td><td>: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).</td></tr> <tr> <td>Sơn phủ</td><td>: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.</td></tr> </table>	Sơn lót	: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).	Sơn phủ	: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.																		
Sơn lót	: • No.908 (SP-01/02), No.1006 (EP-03), No.1007 (EP-01).																						
Sơn phủ	: • PU Coating, Epoxy Topcoat, Chlorinated Rubber Paint, Vinyl.																						
Tỷ trọng	: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp).																						
Độ che phủ	: ≥ 6 m ² /L.																						
Độ nhớt (25°C)	: 65 – 85 KU (hỗn hợp).																						
Hỗn hợp - Dung môi	No.1005 Epoxy Thinner (SP-12). <table> <tr> <td>Tỷ lệ pha loãng</td><td>: 0-15% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).</td></tr> <tr> <td>Tỷ lệ hỗn hợp</td><td>: Chất chính : Chất đông cứng = 91 : 9 (theo trọng lượng).</td></tr> <tr> <td>Thời gian sử dụng</td><td>: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).</td></tr> </table>	Tỷ lệ pha loãng	: 0-15% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).	Tỷ lệ hỗn hợp	: Chất chính : Chất đông cứng = 91 : 9 (theo trọng lượng).	Thời gian sử dụng	: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).																
Tỷ lệ pha loãng	: 0-15% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).																						
Tỷ lệ hỗn hợp	: Chất chính : Chất đông cứng = 91 : 9 (theo trọng lượng).																						
Thời gian sử dụng	: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).																						
Phương pháp thi công ...	Phun chân không, cọ.																						
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1.5 giờ Khô cứng: 6 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).																						
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 8 giờ.																						
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.																						
Lưu ý thi công	1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều hợp chất, sau đó nên để yên 10–20 phút trước khi sử dụng. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn. 3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối > 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn. 4. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng. 5. Khi thi công trong bồn, bể hoặc khoang kín, cần đảm bảo thông gió đầy đủ. 6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																						

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

