

GALVANIZING PAINT

Mã sản phẩm: 1018

Loại sơn	Sơn một thành phần được sản xuất từ nhựa tổng hợp đặc biệt và bột kẽm chất lượng cao tạo thành sơn mạ kẽm hiệu suất cao có khả năng chống rỉ và bảo vệ thép trong thời gian dài.																
Sử dụng	Dùng làm sơn bảo vệ chống rỉ cho các kết cấu thép như: Bồn chứa, cầu, khung thép, tháp truyền tải điện, nhà máy điện và các kết cấu kim loại ngoài trời.																
Đặc tính	1. Khô nhanh, bám dính tốt. 2. Một thành phần, dễ sử dụng, không giới hạn thời gian sử dụng sau khi mở nắp. 3. Khả năng chịu mài mòn cơ học tốt. 4. Khả năng chống rỉ vượt trội, sau 3 năm phơi ngoài trời ven biển không xuất hiện rỉ sét. 5. Ngay cả khi bề mặt bị trầy xước, màng sơn vẫn có khả năng ngăn ngừa rỉ sét lan rộng.																
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Màu xám.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ (Flat).</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 65\%$ (không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 110 μm Khô: 30 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết</td><td>: 34.4 m²/Gal 9.1 m²/L 4.7 m²/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td>: Sơn phủ : • PU Paint, PU High-Solids Paint. • Epoxy Topcoat Paint. • Solvent-Based Acrylic Paint.</td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: $\geq 1.9 \text{ Kg/L}$.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 65 - 90 KU.</td></tr> </table>	Màu sắc	: Màu xám.	Độ bóng	: Mờ (Flat).	Hàm lượng rắn	: $\geq 65\%$ (không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 110 μm Khô: 30 μm .	Độ che phủ lý thuyết	: 34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 4.7 m ² /Kg.	Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • PU Paint, PU High-Solids Paint. • Epoxy Topcoat Paint. • Solvent-Based Acrylic Paint.	Tỷ trọng	: $\geq 1.9 \text{ Kg/L}$.	Độ nhớt (25°C)	: 65 - 90 KU.
Màu sắc	: Màu xám.																
Độ bóng	: Mờ (Flat).																
Hàm lượng rắn	: $\geq 65\%$ (không bay hơi).																
Độ dày màng sơn	: Ướt: 110 μm Khô: 30 μm .																
Độ che phủ lý thuyết	: 34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 4.7 m ² /Kg.																
Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • PU Paint, PU High-Solids Paint. • Epoxy Topcoat Paint. • Solvent-Based Acrylic Paint.																
Tỷ trọng	: $\geq 1.9 \text{ Kg/L}$.																
Độ nhớt (25°C)	: 65 - 90 KU.																
Hỗn hợp - Dung môi	No.1069 Galvanizing Thinner. Tỷ lệ pha loãng : 10-20% (không bao gồm dung môi dùng để rửa dụng cụ).																
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ.																
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 30 phút Khô cứng: 1 giờ Cứng hoàn toàn: 14 ngày (25°C).																
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 4 giờ Tối đa 1 tháng (25°C).																
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.																
Lưu ý thi công	1. Do bột kẽm có tỷ trọng lớn nên dễ lắng, cần khuấy đều trước và trong khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm một lượng nhỏ dung môi, nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định. 2. Trong điều kiện bình thường, chỉ cần một lớp sơn. Tuy nhiên, với môi trường ngoài trời khắc nghiệt, nên sơn hai lớp để tăng độ bền. 3. Khi sử dụng trong khu vực công nghiệp hóa chất (có khí axit), nên phủ thêm lớp sơn chống axit. 4. Bề mặt cần sơn phải sạch hoàn toàn, loại bỏ nước, dầu, gỉ, bụi và muối ăn mòn. 5. Không thi công khi bề mặt có sương, mưa hoặc nhiệt độ $> 40^\circ\text{C}$ hoặc $< 10^\circ\text{C}$. 6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)