

WATER-BASED EPOXY CLEAR PRIMER/SEALER

Mã sản phẩm: 1030CP

- Loại sơn**..... Là sơn lót trong suốt hai thành phần được cấu tạo từ nhựa Epoxy gốc nước và chất đông cứng đặc biệt.
- Sử dụng**..... Dùng làm sơn lót chống thấm và chống kiềm trong suốt cho tường xi măng, sản phẩm xi măng, tấm thạch cao và tường gạch bê tông.
- Đặc tính**.....
1. Khả năng chịu nước và chống kiềm tuyệt vời.
2. Màng sơn bền chắc, độ bám dính cao.
3. Tương thích rất tốt với các loại sơn phủ Epoxy (gốc dung môi, không dung môi) và sơn PU.
- Thông số kỹ thuật**
Màu sắc : Trong suốt hơi ngả vàng.
Hàm lượng rắn : $\geq 35\%$ (hỗn hợp, không bay hơi).
Độ dày màng sơn : Ướt: 40 μm Khô: 15 μm .
Độ che phủ lý thuyết: 94.6 m^2/Gal 25.0 m^2/L .
Tỷ trọng : $\geq 0.9 \text{ Kg/L}$ (hỗn hợp).
Độ nhớt (25°C) : 50 – 65 KU (hỗn hợp).
- Hỗn hợp - Dung môi**..... Nước sạch.
Tỷ lệ pha loãng : 0-5% (không bao gồm rửa dụng cụ).
Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : chất đông cứng = 25 : 75
Thời gian sử dụng : 30 phút (sau khi pha, 25°C).
- Phương pháp thi công** ... Phun, cọ, con lăn.
- Thời gian khô** Sờ thấy khô: 4 giờ Khô cứng: 12 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).
- Thời gian sơn lớp mới** ... Tối thiểu 14 giờ.
- Thời gian bảo quản** Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Lưu ý thi công**.....
1. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn.
2. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều trước khi sử dụng.
3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối $> 85\%$, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn.
4. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng.

