

EPOXY WATER WORKS COATING (JWWA K-135)

Mã sản phẩm: 1058

Loại sơn.....	Sơn hai thành phần, dạng màng dày, được chế tạo từ nhựa epoxy đặc biệt và chất đông cứng, phối trộn với sắc tố chịu nước.																				
Sử dụng.....	Phù hợp cho lớp lót bên trong và lớp phủ ngoài của bồn chứa nước, bồn nước ngọt, bồn nuôi thủy sản, ống thép và ống bê tông dùng cho nước uống. Cũng thích hợp làm sơn phủ bảo vệ cho hầm hàng, két dầu, két nước ép, két nước ngọt của tàu biển.																				
Đặc tính.....	1. Phun một lớp có thể đạt màng sơn dày 125µm trở lên. 2. Màng sơn bền, độ chịu mài mòn rất tốt. 3. Chịu nước, chịu dầu và chịu hóa chất rất ưu việt. 4. Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Nhật Bản JWWA K135 phiên bản năm 2007.																				
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Xám</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Bóng</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi)</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 230 µm Khô: 125 µm</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>16.2 m²/Gal 4.3 m²/L 3.3 m²/Kg</td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp)</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 90 - 100 KU (hỗn hợp)</td></tr> <tr> <td>Chịu nhiệt</td><td>: Liên tục: 93°C</td></tr> <tr> <td>Xử lý bề mặt</td><td>: Thép : Phun cát đạt SIS Sa 2½ trở lên Bê tông : Phun cát hoặc tạo độ nhám thích hợp</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn</td><td>: Thép : No.10009 / 50 µm + No.1058 / 100 µm (2 lớp), tổng 250 µm Bê tông : No.1073 / 25 µm + No.1058 / 125 µm (2 lớp), tổng 275 µm</td></tr> </table>	Màu sắc	: Xám	Độ bóng	: Bóng	Hàm lượng rắn	: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi)	Độ dày màng sơn	: Ướt: 230 µm Khô: 125 µm	Độ che phủ lý thuyết:	16.2 m ² /Gal 4.3 m ² /L 3.3 m ² /Kg	Tỷ trọng	: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp)	Độ nhớt (25°C)	: 90 - 100 KU (hỗn hợp)	Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C	Xử lý bề mặt	: Thép : Phun cát đạt SIS Sa 2½ trở lên Bê tông : Phun cát hoặc tạo độ nhám thích hợp	Hệ sơn	: Thép : No.10009 / 50 µm + No.1058 / 100 µm (2 lớp), tổng 250 µm Bê tông : No.1073 / 25 µm + No.1058 / 125 µm (2 lớp), tổng 275 µm
Màu sắc	: Xám																				
Độ bóng	: Bóng																				
Hàm lượng rắn	: ≥ 70% (hỗn hợp, không bay hơi)																				
Độ dày màng sơn	: Ướt: 230 µm Khô: 125 µm																				
Độ che phủ lý thuyết:	16.2 m ² /Gal 4.3 m ² /L 3.3 m ² /Kg																				
Tỷ trọng	: ≥ 1.35 Kg/L (hỗn hợp)																				
Độ nhớt (25°C)	: 90 - 100 KU (hỗn hợp)																				
Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C																				
Xử lý bề mặt	: Thép : Phun cát đạt SIS Sa 2½ trở lên Bê tông : Phun cát hoặc tạo độ nhám thích hợp																				
Hệ sơn	: Thép : No.10009 / 50 µm + No.1058 / 100 µm (2 lớp), tổng 250 µm Bê tông : No.1073 / 25 µm + No.1058 / 125 µm (2 lớp), tổng 275 µm																				
Hỗn hợp - Dung môi.....	No.1005 Epoxy Thinner (SP-12)																				
	Tỷ lệ pha loãng : 0 – 15% (không bao gồm rửa dụng cụ)																				
	Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : Chất đông cứng = 90 : 10 (theo trọng lượng)																				
	Thời gian sử dụng : 8 giờ (sau khi pha, 25°C)																				
Phương pháp thi công ...	Phun chân không, cọ, lăn																				
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1 giờ Khô cứng: 4 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C, PH=75%)																				
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 8 giờ Tối đa 5 ngày (25°C) hoặc 3 ngày (30°C)																				
Thời gian bảo quản.....	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.																				
Lưu ý thi công.....	1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều hợp chất. 2. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối > 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn. 3. Khi thi công trong bồn, bể hoặc khoang kín, cần đảm bảo thông gió đầy đủ. 4. Khi sử dụng cho bồn nuôi trồng thủy sản, cần chú ý nghiêm ngặt điều kiện thi công và chỉ sử dụng sau khi tự kiểm tra thử nghiệm.																				

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)