

Dung môi pha loãng.....	No.805 Chất pha loãng. Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ, con lăn.
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 30 phút Khô cứng: 3 giờ (25°C).
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 4 giờ.
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
Lưu ý thi công.....	1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi, nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt cần thi công phải được làm sạch khỏi nước, dầu, bụi và tạp chất bám dính. 3. Lượng sơn tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy theo hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
 Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai
 Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)