

## ONE-PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER

Mã sản phẩm: 700

- Loại sơn**..... Là sơn lót một thành phần khô cứng bởi ẩm, được tạo thành từ nhựa Polyisocyanate, phối trộn với bột kẽm, bột mica dạng vảy, chất biến đổi rỉ và các bột màu chống rỉ đặc biệt có khả năng bám dính trực tiếp trên bề mặt thép rỉ nhẹ hoặc chưa được xử lý triệt để.
- Sử dụng**..... Dùng cho kết cấu thép, cầu, bồn chứa, ống dẫn, thép chế tạo hoặc bề mặt kim loại cần bảo trì, sơn dặm, hoặc tái sơn. Đặc biệt thích hợp cho công trình không thể phun bi hoặc làm sạch hoàn toàn bằng phương pháp cơ học.
- Đặc tính**.....
1. Một thành phần, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công.
  2. Khô cứng bởi ẩm, có thể thi công trong điều kiện ẩm cao hoặc môi trường có hơi nước.
  3. Độ thấm thấu cao, giúp thấm sâu vào lớp gỉ nhẹ và liên kết chặt với nền thép.
  4. Thi công được trên bề mặt chỉ được làm sạch bằng nước áp lực cao hoặc dụng cụ cầm tay.
  5. Chống hóa chất, chống nước và chống thời tiết tuyệt vời.
  6. Khô nhanh, rút ngắn thời gian thi công và bàn giao.
- Thông số kỹ thuật** .....
- |                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Màu sắc              | : Màu nâu, xám.                                                                                                |
| Thể tích chất rắn    | : $\geq 60\%$ .                                                                                                |
| Độ dày màng sơn      | : Ướt: 100 $\mu\text{m}$ Khô: 60 $\mu\text{m}$ .                                                               |
| Độ che phủ lý thuyết | : 37.8 $\text{m}^2/\text{Gal}$ 10.0 $\text{m}^2/\text{L}$ 4.1 $\text{m}^2/\text{Kg}$ (@DFT 60 $\mu\text{m}$ ). |
| Hệ sơn đề nghị       | : Sơn phủ                                                                                                      |
- Polyurethane Coating.
  - Epoxy Topcoat.
  - Yung Flon Topcoat.
  - Toplong Coating.
- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Tỷ trọng       | : $\geq 2.2 \text{ Kg/L}$ .        |
| Độ che phủ     | : $\geq 10 \text{ m}^2/\text{L}$ . |
| Độ nhớt (25°C) | : 90-110 KU.                       |
- Hỗn hợp - Dung môi**..... No.736 Polyurethane Thinner.
- Tỷ lệ pha loãng : 0-5% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).
- Phương pháp thi công** ... Phun, cọ, con lăn.
- Thời gian khô** ..... Sờ thấy khô: 30 phút      Khô cứng: 4 giờ (25°C).
- Thời gian sơn lớp mới** ... Tối thiểu 3 giờ      Tối đa: 30 ngày (25°C).
- Thời gian bảo quản**..... Tối thiểu 6 tháng trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Lưu ý thi công**.....
1. Bề mặt cần sơn phải sạch, loại bỏ hoàn toàn nước, dầu, bụi hoặc tạp chất.
  2. Khuấy đều trước khi sử dụng. Khi cần pha loãng, chỉ dùng dung môi No.736 để tránh tạo bọt khí hoặc lỗ kim.
  3. Do phản ứng với hơi ẩm trong không khí, nên đậy kín nắp thùng ngay sau khi sử dụng. Nếu còn sơn trong thùng, thêm một lớp mỏng dung môi No.736 phủ kín mặt sơn hoặc chuyển sang hộp nhỏ hơn có nắp kín để tránh đông kết.
  4. Không thi công vượt quá 80  $\mu\text{m}$ /lớp, tránh gây bọt khí hoặc rỗ mặt.
  5. Sơn nên được sử dụng hết trong vòng 3 ngày sau khi mở nắp.
  6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

