

RED OXIDE PRIMER

Mã sản phẩm: 904

Loại sơn.....	Sơn lót chống rỉ màu đỏ được sản xuất từ nhựa Alkyd Resin kết hợp với nhựa đặc biệt và bột màu oxit sắt.		
Sử dụng.....	Dùng làm sơn lót chống rỉ tiết kiệm chi phí cho các kết cấu thép.		
Đặc tính.....	1. Khô nhanh, bám dính tốt. 2. Độ bền thời tiết và khả năng chống mài mòn cao. 3. Chống thấm nước tốt. 4. Dễ thi công. 5. Giá thành thấp.		
Thông số kỹ thuật	Màu sắc	: Màu đỏ Oxit.	
	Độ bóng	: Mờ (Flat).	
	Hàm lượng rắn	: ≥ 65% (không bay hơi).	
	Độ dày màng sơn	Ướt: 90µm	Khô: 40 µm.
	Độ che phủ lý thuyết:	41.6 m²/Gal	11.0 m²/L 8.5 m²/Kg.
	Hệ sơn đề nghị	Sơn lót	: • No. 905/906/ Red Lead Primer. • No. 907 Zinc Chromate Primer. • No. 908 Wash Primer.
		Sơn phủ	: • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất). • Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).
	Tỷ trọng	: ≥ 1.3 Kg/L.	
	Độ che phủ	: ≥ 12.5 m²/L.	
	Độ nhớt (25°C)	: 80-100 KU.	
Dung môi pha loãng.....	No.805 Chất pha loãng.		
	Tỷ lệ pha loãng	: 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).	
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ, con lăn.		
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1 giờ	Khô cứng: 4 giờ (25°C).	
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 6 giờ.		
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.		
Lưu ý thi công.....	1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ. 3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C. 4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp. 5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.		

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

