

HIGH RED LEAD PRIMER

Mã sản phẩm: 906

Loại sơn	Sơn chống rỉ được sản xuất từ nhựa Alkyd, nhựa đặc biệt và bột đỏ chì (Red Lead) có tính năng bảo vệ cao.																						
Sử dụng	Là sơn lót chống rỉ hiệu quả cao cho các cấu kiện thép và kết cấu kim loại nói chung.																						
Đặc tính	1. Khô nhanh, độ bám dính cao. 2. Khả năng chịu nước và chịu dầu tuyệt vời. 3. Hiệu quả chống rỉ vượt trội — không bị ảnh hưởng sau 120 giờ ngâm trong dung dịch NaCl 3%. 4. Dễ thi công.																						
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Màu đỏ cam.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ (Flat).</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 70\%$ (không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 90μm Khô: 40 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>41.6 m²/Gal 11.0 m²/L 7.3 m²/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td>: Sơn lót : • No. 908 Wash Primer.</td></tr> <tr> <td></td><td>: Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).</td></tr> <tr> <td></td><td>: Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).</td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: ≥ 1.5 Kg/L.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: ≥ 10 m²/L.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 75-95 KU.</td></tr> </table>	Màu sắc	: Màu đỏ cam.	Độ bóng	: Mờ (Flat).	Hàm lượng rắn	: $\geq 70\%$ (không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 90 μ m Khô: 40 μ m.	Độ che phủ lý thuyết:	41.6 m ² /Gal 11.0 m ² /L 7.3 m ² /Kg.	Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót : • No. 908 Wash Primer.		: Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).		: Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).	Tỷ trọng	: ≥ 1.5 Kg/L.	Độ che phủ	: ≥ 10 m ² /L.	Độ nhớt (25°C)	: 75-95 KU.
Màu sắc	: Màu đỏ cam.																						
Độ bóng	: Mờ (Flat).																						
Hàm lượng rắn	: $\geq 70\%$ (không bay hơi).																						
Độ dày màng sơn	: Ướt: 90 μ m Khô: 40 μ m.																						
Độ che phủ lý thuyết:	41.6 m ² /Gal 11.0 m ² /L 7.3 m ² /Kg.																						
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót : • No. 908 Wash Primer.																						
	: Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).																						
	: Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).																						
Tỷ trọng	: ≥ 1.5 Kg/L.																						
Độ che phủ	: ≥ 10 m ² /L.																						
Độ nhớt (25°C)	: 75-95 KU.																						
Dung môi pha loãng	No.805 Chất pha loãng.																						
	Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).																						
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ, con lăn.																						
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 30 phút Khô cứng: 4 giờ (25°C).																						
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 6 giờ.																						
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.																						
Lưu ý thi công	1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ. 3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C. 4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp. 5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																						

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

