

RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE

Mã sản phẩm: 911

- Loại sơn**..... Sơn lót chống rỉ được sản xuất từ nhựa Alkyd kết hợp với nhựa đặc biệt, cùng bột kẽm crom vàng và bột đỏ chì (Red Lead) chất lượng cao.
- Sử dụng**..... Dùng làm sơn lót chống rỉ tiết kiệm chi phí cho các công trình sắt thép quy mô lớn.
- Đặc tính**.....
1. Khô nhanh, độ bám dính cao.
 2. Khả năng chịu nước và chịu dầu tốt.
 3. Hiệu quả chống rỉ vượt trội.
 4. Giá thành thấp, phù hợp thi công số lượng lớn.
- Thông số kỹ thuật**
- | | |
|----------------------|---|
| Màu sắc | : Màu đỏ cam. |
| Độ bóng | : Mờ (Flat). |
| Hàm lượng rắn | : $\geq 70\%$ (không bay hơi). |
| Độ dày màng sơn | : Ướt: 90 μ m Khô: 40 μ m. |
| Độ che phủ lý thuyết | : 42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 7.0 m ² /Kg. |
| Hệ sơn đề nghị | : Sơn lót : • No. 908 Wash Primer (SP-01/02).
Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).
: • Alkyd Paint (Sơn Alkyd). |
| Tỷ trọng | : ≥ 1.5 Kg/L. |
| Độ che phủ | : ≥ 9.1 m ² /L. |
| Độ nhớt (25°C) | : 75-95 KU. |
- Hỗn hợp - Dung môi**..... No.805 chất pha loãng.
- Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).
- Phương pháp thi công** ... Phun, cọ, con lăn.
- Thời gian khô** Sờ thấy khô: 30 phút Khô cứng: 4 giờ (25°C).
- Thời gian sơn lớp mới** ... Tối thiểu 6 giờ Tối đa 3 tháng.
- Thời gian bảo quản** Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
- Lưu ý thi công**.....
1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép.
 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ.
 3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C.
 4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp.
 5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai
Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)