

ZINC PRIMER – 1 PACK

Mã sản phẩm: 912 (SP-07)

Loại sơn	Là sơn lót chống rỉ một thành phần được sản xuất từ nhựa tổng hợp đặc biệt và bột kẽm chất lượng cao, tạo nên sơn lót bảo vệ thép hiệu suất cao, có khả năng chống ăn mòn lâu dài và dễ thi công.																		
Sử dụng	Dùng làm sơn lót chống rỉ cho kết cấu thép như: Bồn chứa, cầu, khung thép, thép tấm dùng trong chế tạo kết cấu, hoặc sơn lót cho thép tiền chế.																		
Đặc tính	1. Khô nhanh, độ bám dính cao. 2. Một thành phần, dễ sử dụng, không giới hạn thời gian sử dụng sau khi mở nắp, không cần trộn hai phần. 3. Khả năng chịu mài mòn cơ học tốt. 4. Không cháy đen đáng kể khi hàn hoặc cắt. 5. Khả năng chống rỉ tuyệt vời — sau 6 tháng phơi ngoài trời tại khu vực ven biển, không xuất hiện rỉ sét.																		
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Màu xám.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ (Flat).</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 70\%$ (không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 90–45 μm Khô: 40–20 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>42–84 m^2/Gal 11–22 m^2/L 4.7–9.4 m^2/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td>: Sơn phủ : • Solvent-Based Acrylic Paint. • Epoxy Topcoat. (Hoặc thi công theo phương pháp chỉ định).</td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: $\geq 2.2 \text{ Kg/L}$.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 80–100 KU.</td></tr> <tr> <td>Chịu nhiệt</td><td>: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.</td></tr> </table>	Màu sắc	: Màu xám.	Độ bóng	: Mờ (Flat).	Hàm lượng rắn	: $\geq 70\%$ (không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 90–45 μm Khô: 40–20 μm .	Độ che phủ lý thuyết:	42–84 m^2/Gal 11–22 m^2/L 4.7–9.4 m^2/Kg .	Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • Solvent-Based Acrylic Paint. • Epoxy Topcoat. (Hoặc thi công theo phương pháp chỉ định).	Tỷ trọng	: $\geq 2.2 \text{ Kg/L}$.	Độ nhớt (25°C)	: 80–100 KU.	Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.
Màu sắc	: Màu xám.																		
Độ bóng	: Mờ (Flat).																		
Hàm lượng rắn	: $\geq 70\%$ (không bay hơi).																		
Độ dày màng sơn	: Ướt: 90–45 μm Khô: 40–20 μm .																		
Độ che phủ lý thuyết:	42–84 m^2/Gal 11–22 m^2/L 4.7–9.4 m^2/Kg .																		
Hệ sơn đề nghị	: Sơn phủ : • Solvent-Based Acrylic Paint. • Epoxy Topcoat. (Hoặc thi công theo phương pháp chỉ định).																		
Tỷ trọng	: $\geq 2.2 \text{ Kg/L}$.																		
Độ nhớt (25°C)	: 80–100 KU.																		
Chịu nhiệt	: Liên tục: 93°C Gián đoạn: 121°C.																		
Hỗn hợp - Dung môi	No.1005 Epoxy Thinner (SP-12). Tỷ lệ pha loãng : 5–15% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).																		
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ.																		
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 20 phút Khô cứng: 3 giờ (25°C).																		
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 4 giờ.																		
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.																		
Lưu ý thi công	1. Do bột kẽm có tỷ trọng cao nên dễ lắng, cần khuấy kỹ trước và trong khi sử dụng, nếu sơn quá đặc, có thể thêm một lượng nhỏ dung môi No.1005, nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt cần sơn phải sạch hoàn toàn, loại bỏ nước, dầu, gỉ sét, bụi hoặc muối ăn mòn. 3. Không thi công khi bề mặt có hơi ẩm, đọng sương hoặc trong điều kiện mưa, cũng như nhiệt độ $> 40^\circ\text{C}$ hoặc $< 10^\circ\text{C}$. 4. Chỉ tiến hành lớp kế tiếp khi lớp trước đã khô hoàn toàn. 5. Định mức thực tế thay đổi theo hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																		

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)