

ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER

Mã sản phẩm: 992

Loại sơn	Sơn lót chống rỉ không chứa chì và kẽm crom, được sản xuất từ nhựa Alkyd, nhựa đặc biệt cùng bột oxit sắt (Fe_2O_3) và chất chống rỉ Aluminum Tripolyphosphate (ATP) - là loại sơn thân thiện môi trường, hiệu quả chống ăn mòn cao.																				
Sử dụng	Dùng làm sơn lót chống rỉ hiệu suất cao cho các kết cấu thép, máy móc, bồn bể, thiết bị kim loại trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt phù hợp cho các công trình yêu cầu không độc hại, an toàn môi trường và bảo vệ lâu dài.																				
Đặc tính	1. Không chứa chì, crom, an toàn và thân thiện môi trường. 2. Hiệu quả chống rỉ vượt trội – ion Tripolyphosphate có khả năng ức chế phản ứng oxy hóa, bảo vệ kim loại bền lâu. 3. Khô nhanh, độ bám dính cao. 4. Chống thấm nước, chống dầu và chống muối biển rất tốt. 5. Độ bền thời tiết, chống lão hóa và chống mài mòn xuất sắc. 6. Dễ thi công.																				
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Màu trắng, xám, nâu.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ (Flat).</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 60\%$ (không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: $90\mu m$ Khô: $40\mu m$.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>$42.0\text{ m}^2/\text{Gal}$ $11.1\text{ m}^2/\text{L}$ $8.5\text{ m}^2/\text{Kg}$.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td> Sơn lót : • No. 908 Wash Primer (SP-01/02). Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất). : • Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn). </td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: $\geq 1.3\text{ Kg/L}$.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: $\geq 12.5\text{ m}^2/\text{L}$.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 70-90 KU.</td></tr> <tr> <td>Điểm bốc cháy</td><td>: 25°C (77°F).</td></tr> </table>	Màu sắc	: Màu trắng, xám, nâu.	Độ bóng	: Mờ (Flat).	Hàm lượng rắn	: $\geq 60\%$ (không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: $90\mu m$ Khô: $40\mu m$.	Độ che phủ lý thuyết:	$42.0\text{ m}^2/\text{Gal}$ $11.1\text{ m}^2/\text{L}$ $8.5\text{ m}^2/\text{Kg}$.	Hệ sơn đề nghị	Sơn lót : • No. 908 Wash Primer (SP-01/02). Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất). : • Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).	Tỷ trọng	: $\geq 1.3\text{ Kg/L}$.	Độ che phủ	: $\geq 12.5\text{ m}^2/\text{L}$.	Độ nhớt (25°C)	: 70-90 KU.	Điểm bốc cháy	: 25°C (77°F).
Màu sắc	: Màu trắng, xám, nâu.																				
Độ bóng	: Mờ (Flat).																				
Hàm lượng rắn	: $\geq 60\%$ (không bay hơi).																				
Độ dày màng sơn	: Ướt: $90\mu m$ Khô: $40\mu m$.																				
Độ che phủ lý thuyết:	$42.0\text{ m}^2/\text{Gal}$ $11.1\text{ m}^2/\text{L}$ $8.5\text{ m}^2/\text{Kg}$.																				
Hệ sơn đề nghị	Sơn lót : • No. 908 Wash Primer (SP-01/02). Sơn phủ : • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất). : • Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).																				
Tỷ trọng	: $\geq 1.3\text{ Kg/L}$.																				
Độ che phủ	: $\geq 12.5\text{ m}^2/\text{L}$.																				
Độ nhớt (25°C)	: 70-90 KU.																				
Điểm bốc cháy	: 25°C (77°F).																				
Hỗn hợp - Dung môi	No.805 chất pha loãng. Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).																				
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ, con lăn. Kích thước đầu phun: Graco 617 / 717. Áp lực khí : 4–6 Kg/cm^2 . Tỷ lệ nén bơm : 45:1, 33:1 hoặc 28:1.																				
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 16 giờ (25°C).																				
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 6 giờ Tối đa 3 tháng.																				
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.																				
Lưu ý thi công	1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ. 3. Không thi công khi độ ẩm không khí $> 85\% \text{ RH}$, khi có sương đọng hoặc nhiệt độ ngoài khoảng $10\text{--}40^\circ\text{C}$. 4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp. 5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																				

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

