SƠN LÓT DẦU MÀU TRẮNG
OIL PRIMER, WHITE
Mã sản phẩm: 109

Loại sơn : Sơn lót màu trắng được sản xuất từ nhựa Alkyd, bột Titan dioxide và chất độn đặc biệt.

Sử dụng : Dùng làm lớp sơn lót đầu tiên cho các sản phẩm gỗ.

Đặc tính :
1. Khô nhanh, độ bám dính cao.
2. Hàm lượng bột màu cao, có khả năng lấp kín khe hở và mao dẫn trên bề mặt gỗ, giúp ngăn hiện tượng mất độ bóng của sơn phủ do gỗ hút sơn.
3. Dễ thi công.

Thông số kỹ thuật :

Màu sắc	: Trắng
Độ bóng	: ≥ 15%
Hàm lượng không bay hơi	: ≥ 70%
Độ dày màng sơn	: Ướt: 85 µm Khô: 40 µm
Độ che phủ lý thuyết	: 44.6 m²/Gal 11.8 m²/L 7.9 m²/Kg
Hệ sơn đề nghị	: • Sơn Alkyd RAINBOW & RAINBOW Synthenic Enamel
Tỷ trọng	: ≥ 1.5 Kg/L
Độ che phủ	: 5 m²/L
Độ nhớt (25°C)	: 80 – 100 KU

Hỗn hợp - Dung môi : No.805 Chất pha loãng (OM-07)
Tỷ lệ pha loãng : 5 – 10% (tùy theo dụng cụ thi công)

Phương pháp thi công : Cọ

Thời gian khô : Sờ thấy khô: ≤ 1 giờ Khô cứng: ≤ 4 giờ (25°C)

Thời gian sơn lớp mới : Tối thiểu 10 giờ Tối đa 6 tháng

Thời gian bảo quản : Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.

Lưu ý thi công :
1. Bề mặt gỗ cần được làm sạch hoàn toàn khỏi bụi cưa, dầu mỡ, vết bẩn trước khi thi công.
2. Trộn đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi, nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định.
3. Không sử dụng sản phẩm này làm sơn lót chống rỉ cho kim loại.
4. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)