

WASH PRIMER

Mã sản phẩm: 908

Loại sơn	Hai thành phần, được chế tạo từ nhựa polyvinyl butyral (PVB), nhựa phenolic, bột kẽm crom vàng (Zinc Chromate) và axit photphoric tinh chế.
Sử dụng	Dùng làm sơn lót chống rỉ trước khi sơn phủ cho bề mặt thép và kim loại nhẹ sau khi tẩy rỉ.
Đặc tính	1. Khô nhanh. 2. Bám dính tốt với hầu hết các loại sơn phủ. 3. Độ bám dính cao trên bề mặt thép, kim loại nhẹ và thép mạ kẽm. 4. Chống dầu, dẻo dai và chống mài mòn rất tốt. 5. Không ảnh hưởng đến quá trình cắt hoặc hàn sau khi thi công.
Thông số kỹ thuật	Màu sắc : Màu xanh ô liu, đỏ nâu, vàng. Độ bóng : Mờ (Flat). Hàm lượng rắn : $\geq 18\%$ (không bay hơi). Độ dày màng sơn : Ướt: 79μm Khô: 15 μm. Độ che phủ lý thuyết: 48.0 m²/Gal 12.6 m²/L 14.0 m²/Kg. Hệ sơn đề nghị : Sơn phủ : • Sơn PU. • Sơn Epoxy. • Sơn dầu nước gốc dầu. • Sơn Alkyd. Tỷ trọng : ≥ 0.85 Kg/L (Hỗn hợp sau khi pha). Độ che phủ : ≥ 6 m²/L (Chất chính). Độ nhớt (25°C) : 50-70 KU (Chất chính).
Hỗn hợp - Dung môi	No.913 Chất pha loãng cho Wash Primer. Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công). Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : Chất đông cứng = 80 : 20 Thời gian sử dụng : 24 giờ (sau khi pha (25°C)).
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ (dùng cọ cho diện tích nhỏ hoặc sửa chữa).
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 10 phút Khô cứng: 1 giờ (25°C).
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 2 giờ Tối đa 3 tháng.
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
Lưu ý thi công	1. Khi pha sơn, chất đóng rắn phải được đổ từ từ vào chất chính trong khi khuấy liên tục. → Không được đổ ngược lại (đổ chất chính vào chất đóng rắn) để tránh hiện tượng kết tủa hoặc vón cục. 2. Bề mặt cần sơn phải được làm sạch hoàn toàn khỏi rỉ sét, bụi bẩn, dầu mỡ, hơi ẩm và các tạp chất khác. 3. Không thi công trong môi trường có độ ẩm trên 85% RH, tránh hiện tượng trắng bề mặt (whitening) làm giảm độ bám dính. 4. Lượng sơn tiêu hao thực tế thay đổi tùy theo hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

