

SƠN LÓT EPOXY CHỐNG RỈ M.I.O

M.I.O. EPOXY PRIMER

Mã sản phẩm: 1050

Loại sơn	: Sơn lót chống rỉ hai thành phần được tinh chế từ nhựa epoxy và chất đông cứng, phối hợp với bột màu mica oxit sắt dạng phiến và bột nhôm có hiệu năng cao.
Sử dụng	: Dùng làm sơn lót trung gian chống ăn mòn, chống rỉ cho cầu, kênh dẫn nước, thiết bị nhà máy, bồn chứa và các kết cấu thép khác.
Đặc tính	: 1. Màng sơn rắn chắc, độ bám dính mạnh. 2. Khả năng chịu nước, chịu nước biển, chịu dầu, lực chống rỉ, khả năng chịu mài mòn rất ưu việt. 3. Khả năng chống xuyên thấu tia UV rất tốt.
Thông số kỹ thuật	: Màu sắc : Đỏ bạc, xám, xám bạc, nâu Độ bóng : Mờ Hàm lượng không bay hơi : $\geq 65\%$ Độ dày màng sơn : Ướt: 200 μm Khô: 130 μm Độ che phủ lý thuyết : 18.9 m^2/Gal 5.0 m^2/L 3.57 m^2/Kg Hệ sơn đề nghị : Sơn lót : • Hệ sơn lót Epoxy • No.1011 Sơn lót Epoxy kẽm vô cơ (IZ-01) Sơn phủ : • Sơn phủ Epoxy, Sơn phủ PU • Sơn cao su, Sơn Vinyl Tỷ trọng : $\geq 1.4 \text{ Kg/L}$ (hỗn hợp) Độ che phủ : $\geq 10 \text{ m}^2/\text{L}$ (hỗn hợp) Độ nhớt (25°C) : 75 – 95 KU (hỗn hợp)
Hỗn hợp - Dung môi	: No.1005 Dung môi sơn Epoxy (SP-12) Tỷ lệ pha loãng : 5 – 10% (không bao gồm rửa dụng cụ) Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : Chất đông cứng = 91 : 9 (theo trọng lượng) Thời gian sử dụng : 8 giờ (sau khi pha, 25°C)
Phương pháp thi công	: Phun chân không, cọ
Thời gian khô	: Sờ thấy khô: ≤ 1.5 giờ Khô cứng: ≤ 6 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C)
Thời gian sơn lớp mới	: Tối thiểu 16 giờ Tối đa 90 ngày (25°C)
Thời gian bảo quản	: Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
Lưu ý thi công	: 1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đều đúng tỷ lệ quy định. 2. Phải loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm, dầu mỡ, bùn đất, bụi bẩn, rỉ sét và các muối ăn mòn bám trên bề mặt vật được sơn. 3. Tránh thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm cao. Đặc biệt bề mặt ẩm phải làm khô hoàn toàn. 4. Dụng cụ thi công phải được rửa sạch ngay sau khi sử dụng. 5. Khi thi công trong bồn chứa phải đảm bảo thông gió đầy đủ. 6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

