

SƠN LÓT EPOXY XI MĂNG TRONG SUỐT EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER

Mã sản phẩm: 1073

Loại sơn	: Sơn lót trong suốt hai thành phần được cấu thành từ nhựa epoxy và chất đông cứng đặc biệt.
Sử dụng	: Sơn lót trong suốt chống ăn mòn – chịu hóa chất dùng cho tường xi măng, ống xi măng, sản phẩm xi măng, sản phẩm thạch cao và bề mặt kết cấu thép.
Đặc tính	: 1. Khả năng chịu nước, chịu nước biển và chịu nước thải cực kỳ ưu việt. 2. Khả năng chịu axit – chịu kiềm rất tốt. 3. Màng sơn cứng chắc, độ bám dính mạnh. 4. Khả năng chịu mài mòn tốt.
Thông số kỹ thuật	: Màu sắc : Chất lỏng trong suốt Hàm lượng không bay hơi : $\geq 30\%$ (hỗn hợp) Độ dày màng sơn : Ướt: 100 μm Khô: 25 μm Độ che phủ lý thuyết : 38.0 m^2/Gal 10.0 m^2/L 11.0 m^2/Kg Hệ sơn đề nghị : Sơn phủ : • Sơn phủ Epoxy, Sơn phủ PU, Sơn phủ Yung Flon Tỷ trọng : $\geq 0.85 \text{ Kg/L}$ (hỗn hợp) Độ nhớt (25°C) : 50 – 65 KU (hỗn hợp)
Hỗn hợp - Dung môi	: No.1005 Dung môi sơn Epoxy (SP-12) Tỷ lệ pha loãng : 0 – 5% (không bao gồm rửa dụng cụ) Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : Chất đông cứng = 3 : 0.4 (theo trọng lượng) Thời gian sử dụng : 4 giờ (sau khi pha, 25°C)
Phương pháp thi công	: Phun chân không, cọ, lăn
Thời gian khô	: Sờ thấy khô: ≤ 2 giờ Khô cứng: ≤ 12 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C)
Thời gian sơn lớp mới	: Tối thiểu 12 giờ Tối đa 5 ngày (25°C) hoặc 3 ngày (30°C)
Thời gian bảo quản	: Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
Lưu ý thi công	: 1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đều theo đúng tỷ lệ quy định. 2. Bề mặt vật được sơn phải loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm, dầu mỡ, bùn đất, bụi bẩn, rỉ sét và các loại muối gây ăn mòn. 3. Tránh thi công khi trời mưa hoặc khi độ ẩm tương đối của không khí trên 85% RH, đặc biệt khi bề mặt bị ẩm phải làm khô hoàn toàn. 4. Dụng cụ thi công phải được rửa sạch ngay sau khi sử dụng. 5. Khi thi công trong bồn, bể kín phải đảm bảo thông gió đầy đủ. 6. Nếu thời gian cách lớp vượt quá quy định, phải chà nhám bề mặt để tăng độ bám dính. 7. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

